

**bedea Berkenhoff & Drebes GmbH**

Herborner Str. 100  
 Postfach 1140  
 D - 35614 Asslar

**Bescheinigung / Certificate**

DIN EN 10204 3.1  
 DIN 55350-18-4.2.2

89

Qualitätswesen / Quality department  
 Phone +49 (0)6441 801 181  
 Fax +49 (0)6441 9832 41  
 E-Mail qualitaet@bedea.com

**bedea KO-Lager WSF**  
**c/o Fa. WSF**

**Hans - Zinser - Str. 1 - 3**  
**73061 Ebersbach**

Artikel / Article : **830001 Monofil 190 H rot 0,43 x 0,70 mm**  
 Los-Nr. / Lot-No. : **43226181**  
 Auftrag-Nr. / Our Order-Nr. : **825719**  
 Bestellung / Purchase order : **B071014001 vom 07.10.2014**  
 Liefermenge / Quantity (kg) : **620**  
 Lieferdatum / Delivery date : **28.11.2014**

Merkmal properties	Maßeinheit measuring unit	Arithm. Mittelwert arithmetic mean	Standard- abweichung standard deviation	Variations- koeffizient coefficient of variation	Stichproben- umfang sample size
Breite ~ DIN 4196	mm	0,705	0,0057	0,8	60
Dicke ~ DIN 4196	mm	0,431	0,0050	1,2	60
Höchstzugkraftdehnung ~ DIN EN 13895	%	14,9	0,8015	5,4	18
Höchstzugkraft ~ DIN EN 13895	N	167	1,994	1,2	18
Testrite - 180 °C / 070 g	%	17,1	0,1000	0,6	9
Feinheit ~ DIN EN 13392	tex-g/1000 m	364	1,936	0,5	9
Feinheitsfestigkeit ~ DIN EN 13895	cN/tex	45,8	0,5591	1,2	9

Die Daten in diesem Dokument wurden an statistisch repräsentativen Mustern auf der Basis von Proben für dieses Los ermittelt und mittels eines automatisierten, registrierten Freigabeablaufs in unserem CAQ-System unter Verantwortung des Qualitätswesens freigegeben.

Hiermit bestätigen wir, daß die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellsannahme entspricht. Dieses Zertifikat ist elektronisch erstellt und somit gemäß EN 10205 Abs. 5 ohne Unterschrift gültig.

The data in this document are ascertained at statistical representative samples on the base of specimen of this lot and they are released by an automatic registered release-running in our CAQ-System under the responsibility of the quality department.

We herewith confirm, that the delivery corresponds to the agreements at order-confirmation.

This certificate is automatically generated and therefore valid without signature in accordance to EN10205 5).