

Espacenet my patents list on 07-07-2016 15:26

13 items in my patents list

Displaying selected publications

Publication	Title	Page
EP2933361 (A1)	MONOFILAMENTS WITH HIGH ABRASION AND ...	2



(11) **EP 2 933 361 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
21.10.2015 Patentblatt 2015/43

(51) Int Cl.:
D01F 1/10 (2006.01) D21F 1/00 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **15000762.3**

(22) Anmeldetag: **14.03.2015**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME
Benannte Validierungsstaaten:
MA

(30) Priorität: **16.04.2014 DE 202014003285 U**
25.09.2014 DE 102014014479

(71) Anmelder: **Perlon Nextrusion Monofil GmbH**
86399 Bobingen (DE)

(72) Erfinder:
• **Brüning, Hans-Joachim**
86179 Augsburg (DE)
• **Büdenbender, Jürgen**
41539 Dormagen (DE)
• **Heckenbenner, Pascal**
86199 Augsburg (DE)

(74) Vertreter: **Ackermann, Joachim**
Patentanwaltskanzlei Dr. Ackermann
Postfach 11 13 26
60048 Frankfurt am Main (DE)

(54) **Monofilamente mit hoher Abrieb- und Formbeständigkeit, geringer Gleitreibung und
Anschmutzneigung, textile Flächengebilde enthaltend diese und deren Verwendung**

(57) Beschrieben werden Monofilamente enthaltend
in einer Matrix aus thermoplastischem Polymer Teilchen
aus Polysiloxan, die einen Durchmesser von 10 nm bis
200 µm aufweisen.

Die Monofilamente lassen sich insbesondere zur

Herstellung von Papiermaschinenbespannungen einsetzen und zeichnen sich durch hohe Abrieb- und Formbeständigkeit, geringe Gleitreibung und Anschmutzneigung aus.

EP 2 933 361 A1

Beschreibung

[0001] Monofilamente mit hoher Abrieb- und Formbeständigkeit, geringer Gleitreibung und Anschmutzneigung, textile Flächengebilde enthaltend diese und deren Verwendung

5 **[0002]** Die vorliegende Erfindung betrifft Monofilamente, die sich zur Herstellung von textilen Flächengebilden einsetzen lassen, die insbesondere in Umgebungen mit hoher mechanischer Belastung zum Einsatz gelangen.

[0003] Die aus den erfindungsgemäßen Monofilamenten hergestellten textilen Flächengebilde lassen sich vorzugsweise als Rundsieb für poröse Papiermaschinenbespannungen einsetzen. Diese kommen besonders bevorzugt in der Blattbildungs- und Trockenpartie von Papiermaschinen zum Einsatz.

10 **[0004]** Die Unterschicht von in der Blattbildungspartie von Papiermaschinen eingesetzten Formingsieben ist wegen der in dieser Partie herrschenden Druckverhältnisse (Saugboxen) erhöhtem Verschleiß ausgesetzt. Deshalb werden auf der Unterseite dieser Siebe bislang wechselweise Monofilamente aus Polyethylenterephthalat (nachstehend auch "PET" genannt) und aus Polyamid eingesetzt. Diese Kombination hat sich im Vergleich mit reinem PET als abriebbeständiger erwiesen.

15 **[0005]** Es wurde nun gefunden, dass sich der Zusatz von Silikonkügelchen zum Grundpolymer hervorragend dazu eignet, sowohl in der Kette als auch im Schuss von PMC Formier- und Trockensieben die Reibung sowie die Schmutzabweisung dieser Siebe nennenswert zu verringern. Dadurch kann insbesondere in der Trockenpartie der bisherige Zusatz von vergleichsweise teuren Fluorpolymeren zum Grundpolymer vermieden werden. Überraschenderweise wird durch den Zusatz von Silikonpolymer die Hydrolysebeständigkeit des Grundpolymers nicht negativ beeinflusst.

20 **[0006]** In DE 69609709T2 wird in einer Aufzählung von möglichen Zusätzen erwähnt, dass man in Monofilamenten Polysiloxane einsetzen kann. Auch der Zusatz von Polysiloxanen zu Monofilamenten für Papiermaschinensiebe ist in DE 10 2004 054 804 A1 und DE 10 2005 044 435 A1 bereits genannt.

[0007] Aufgabe dieser Erfindung ist die Bereitstellung einer Materialkombination, die einerseits einen sehr geringen Gleitwiderstand und damit eine geringe Antriebsleistung der Maschine ermöglicht, und andererseits eine geringe An-

25 schmutzneigung aufweist.

[0008] Gelöst wird diese Aufgabe durch die Bereitstellung von Monofilamenten, die aus einer Mischung ausgewählter Komponenten hergestellt worden sind.

[0009] Die vorliegende Erfindung betrifft Monofilamente enthaltend eine Matrix aus thermoplastischem Polymer und darin verteilt Teilchen aus Polysiloxan, die einen Durchmesser von 10 nm bis 200 µm aufweisen.

30 **[0010]** Die Polysiloxanteilchen können beliebige Gestalt aufweisen. Beispiele dafür sind Teilchen mit rotationssymmetrischer Gestalt, insbesondere Sphären, aber auch mit irregulärer Gestalt. Diese Teilchen liegen als Mikropulver vor. Der Durchmesser dieser Teilchen bewegt sich im Bereich von 10 nm bis 200 µm, vorzugsweise von 0,2 bis 50 µm vor. Die Durchmesserangabe bezieht sich bei Teilchen mit variierenden Durchmessern auf den größten Durchmesser des Teilchens.

35 **[0011]** Bevorzugt werden Monofilamente enthalten sphärische Teilchen aus Polysiloxan, deren Durchmesser von 0,2 bis 50 µm beträgt.

[0012] Das Polysiloxan liegt als Mikropulver in dem Matrixpolymeren dispergiert vor. Es wird im Allgemeinen zu 0,001 Gew. % bis 8 Gew. %, bevorzugt 0,02 Gew. % bis 5 Gew. % dem Matrixpolymer zudosiert. Die Teilchen liegen im Matrixpolymer als heterogene Phase vor. Die Teilchen können als einzelne Teilchen im Matrixpolymer vorliegen und/oder

40 als Aggregate verschiedener Einzelteilchen.

[0013] Die Menge der Teilchen im Monofilament kann in weiten Bereichen variieren. Typischerweise beträgt die Menge der Teilchen im Monofilament 0,01 bis 8 Gew. %, bevorzugt 0,1 bis 5 Gew. %, bezogen auf die Masse des Monofilaments.

[0014] Bei den erfindungsgemäß verwendeten Polysiloxanen handelt es sich um eine Gruppe synthetischer Polymerer, bei denen Siliziumatome über Sauerstoffatome verknüpft sind. Die erfindungsgemäß eingesetzten Polysiloxane werden

45 auch Silikone genannt. Dabei kann es sich um lineare oder miteinander vernetzte lineare Polysiloxane handeln oder auch um Polysiloxane mit Käfigstruktur, sogenannte Silsesquioxane.

[0015] Bevorzugt werden lineare oder vernetzte Polysiloxane enthaltend das wiederkehrende Strukturelement -SiR¹R²-O- eingesetzt oder Silsesquioxane der Formel R¹SiO_{3/2}, worin R¹ C₁-C₆-Alkyl, insbesondere Methyl ist, und R² C₁-C₆-Alkyl oder Phenyl, insbesondere Methyl oder Phenyl, bedeutet.

50 **[0016]** Ganz besonders bevorzugt sind Monofilamente, welche Polysiloxane enthalten, die lineare oder vernetzte Polydimethylsiloxane sind oder ein Polymethylsilsesquioxan.

[0017] Als thermoplastisches Matrixpolymer kann im Prinzip jedes verspinnbare thermoplastische Polymer ausgewählt werden. Beispiele für Matrixpolymere sind thermoplastische Polymere aus der Gruppe der Polyester, Polyamide, Polyetherketone, Polyphenylensulfide, Polyolefine oder einer Kombination von zweien oder mehreren davon.

55 **[0018]** Bevorzugt werden als Matrixpolymere Polyester verwendet, insbesondere ein Polyethylenterephthalat, Polybutylenterephthalat, ein mit Dicarbonsäure modifiziertes Polyethylenterephthalat, ein mit Dicarbonsäure modifiziertes Polybutylenterephthalat oder Kombinationen von zwei oder mehreren davon.

[0019] Besonders bevorzugte Polyester sind Polyethylenterephthalat- oder Polybutylenterephthalat-Homopolymere

oder Polyethylenterephthalat- oder Polybutylenterephthalat-Einheiten enthaltende Copolymere. Diese Polymeren leiten sich also ab von Ethylenglykol und/oder von Butylenglykol sowie von Terephthalsäure oder deren polyesterbildenden Derivaten, wie den Dicarbonsäureestern oder -chloriden und gegebenenfalls weiteren Dicarbonsäuren oder deren polyesterbildenden Derivaten.

5 **[0020]** Diese thermoplastischen Polyester sind an sich bekannt. Bausteine von thermoplastischen Copolyestern a) sind das oben genannte Ethylenglykol oder Butylenglykol sowie die oben genannten Dicarbonsäuren bzw. entsprechend aufgebaute polyesterbildende Derivate. Hauptsäurebestandteil der Polyester der Matrixkomponente sind neben Terephthalsäure, Ethylenglykol und/oder Butylenglykol, gegebenenfalls zusammen mit geringeren Anteilen, vorzugsweise bis zu 30 Mol %, bezogen auf die Gesamtmenge der Dicarbonsäuren, anderer aromatischer und/oder aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Dicarbonsäuren, vorzugsweise mit aromatischen Verbindungen, wie z.B. Phthalsäure, 4,4'-Biphenyldicarbonsäure oder insbesondere Isophthalsäure und/oder mit aliphatischen Dicarbonsäuren, wie z.B. mit Adipinsäure oder Sebacinsäure.

10 **[0021]** Zusätzlich zum Ethylenglykol oder zum Butylenglykol (1,4-Butandiol) können geringe Mengen, beispielsweise bis zu 30 Mol %, bezogen auf die Gesamtmenge der Alkohole, an geeigneten zweiwertigen Alkoholen eingesetzt werden. Typische Vertreter davon sind aliphatische und/oder cycloaliphatische Dirole, beispielsweise Propandiol, Cyclohexandimethanol oder deren Gemische.

15 **[0022]** Beispiele für bevorzugte Matrixpolymere sind Copolyester, die neben Polyterephthalat-Einheiten weitere Einheiten aufweisen, die sich von Alkylenglykolen, insbesondere Ethylenglykol, und aliphatischen und/oder aromatischen Dicarbonsäuren, wie Adipinsäure, Sebacinsäure, Terephthalsäure oder Isophthalsäure, ableiten.

20 **[0023]** Bevorzugt eingesetzte Matrixpolymere sind Polyethylenterephthalat oder ein mit Dicarbonsäure modifiziertes Polyethylenterephthalat, insbesondere ein mit aromatischer Dicarbonsäure modifiziertes Polyethylenterephthalat oder ein mit aliphatischer Dicarbonsäure modifiziertes Polyethylenterephthalat.

25 **[0024]** Ganz besonders bevorzugt eingesetzte Matrixpolymere sind mit aromatischer Dicarbonsäure modifiziertes Polyethylenterephthalat, insbesondere mit Isophthalsäure modifiziertes Polyethylenterephthalat oder mit Phthalsäure modifiziertes Polyethylenterephthalat.

[0025] Ebenfalls ganz besonders bevorzugt eingesetzte Matrixpolymere sind mit aliphatischer Dicarbonsäure modifiziertes Polyethylenterephthalat, insbesondere ein mit Adipinsäure modifiziertes Polyethylenterephthalat oder ein mit Sebacinsäure modifiziertes Polyethylenterephthalat.

30 **[0026]** Die erfindungsgemäß eingesetzten Matrixpolyester weisen üblicherweise Lösungsviskositäten (IV-Werte) von mindestens 0,60 dl/g, vorzugsweise von 0,60 bis 1,05 dl/g, besonders bevorzugt von 0,62 - 0,93 dl/g, auf (gemessen bei 25°C in Dichloressigsäure (DCE)).

[0027] Eine weitere Gruppe bevorzugt eingesetzter Matrixpolymere sind Polyamide, insbesondere solche, die sich von aliphatischen Dicarbonsäuren oder deren polyamidbildenden Derivaten und von aliphatischen Diaminen oder von aliphatischen Aminocarbonsäuren oder aliphatischen Lactamen ableiten.

35 **[0028]** Besonders bevorzugte Polyamide sind Polyamid 6, Polyamid 6.6, Polyamid 6.10, Polyamid 12 und Polyamid 6.12.

[0029] Bevorzugte erfindungsgemäße Monofilamente sind durch Carbodiimid stabilisiert. Dieses wird der verspinnbaren Masse zugesetzt. Besonders bevorzugt werden Polyester-Monofilamente durch Carbodiimid-Zusatz stabilisiert.

40 **[0030]** Bevorzugt sind Polyester-Monofilamente mit einem Gehalt an freien Carboxylgruppen von kleiner gleich 10 mval/kg, vorzugsweise kleiner gleich 5 mval/kg.

[0031] Dieses kann durch Zusatz von Carbodiimid erreicht werden, das ein Mittel zum Verschluss von freien Carboxylgruppen darstellt.

[0032] Derartig ausgerüstete Polyester-Monofilamente sind gegenüber hydrolytischem Abbau besonders gut stabilisiert und eignen sich insbesondere zum Einsatz in feucht-heißen Umgebungen, z.B. in Papiermaschinen oder als Filter.

45 **[0033]** Ganz besonders bevorzugt werden polymere Carbodiimide als Stabilisatoren eingesetzt.

[0034] Carbodiimide werden unter dem Handelsnamen Stabaxol® (Rheinchemie) vermarktet.

[0035] Die Mengen der einzelnen Bestandteile in den erfindungsgemäßen Monofilamenten können in weiten Bereichen schwanken und werden vom Fachmann nach dem gewünschten Eigenschaftsprofil ausgewählt.

50 **[0036]** Bevorzugt werden Monofilamente, bei denen der Anteil an thermoplastischem Polymer 60 bis 95 Gew. % beträgt, der Anteil an Polysiloxan 0,02 bis 8 Gew. % und der Anteil an Carbodiimid 0 bis 10 Gew. %, wobei die Mengenangaben auf die Gesamtmenge des Monofilaments bezogen sind.

55 **[0037]** Die erfindungsgemäß eingesetzte Kombination von thermoplastischem Matrixpolymer und Polysiloxanteilen verleiht den Monofilamenten neben einer geringen Gleitreibung und Anschmutzneigung gute textiltechnologische Eigenschaften, insbesondere eine hohe Formbeständigkeit und kombiniert mit Carbodiimiden auch eine ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit. Auf die in der Trockenpartie häufig eingesetzten Fluorpolymere zur Verringerung der Anschmutzneigung kann hier verzichtet werden, obgleich deren Einsatz nicht ausgeschlossen ist.

[0038] Die Auswahl der im Einzelfall eingesetzten Komponenten erfolgt durch den Fachmann. So sind die Komponenten für das erfindungsgemäße Monofilament so zu wählen, dass deren Verarbeitung bei Temperaturen erfolgen

kann, bei denen keine der Komponenten einer nennenswerten Zersetzung unterliegt. Das erfindungsgemäße Polyester-Monofilament kann neben den oben beschriebenen Komponenten zusätzlich weitere und übliche Zusätze enthalten. Die Menge an solchen Zusätzen beträgt typischerweise 0,001 bis 10 Gew. %, bezogen auf die Gesamtmasse des Monofilaments.

5 **[0039]** Beispiele für übliche Zusätze sind Antioxidantien, UV-Stabilisatoren, Füllstoffe, Pigmente, Biozide, Zusätze zur Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit, Zusätze zur Erhöhung der Abriebbeständigkeit, reibungsvermindernde Zusätze, Avivagen, Verarbeitungshilfsmittel, Weichmacher, Gleitmittel, Mattierungsmittel, Viskositätsmodifizierer, Kristallisationsbeschleuniger oder Kombinationen von zwei oder mehreren davon.

[0040] Die zur Herstellung der erfindungsgemäßen Monofilamente benötigten Komponenten sind an sich bekannt, teilweise kommerziell erhältlich oder können nach an sich bekannten Verfahren hergestellt werden.

10 **[0041]** Der Titer der erfindungsgemäßen Monofilamente kann in weiten Bereichen schwanken. Beispiele dafür sind 50 bis 45.000 dtex, insbesondere 100 bis 5.000 dtex.

[0042] Die Querschnittsform der erfindungsgemäßen Monofilamente kann beliebig sein, beispielsweise rund, oval oder n-eckig, wobei n größer gleich 3 ist.

15 **[0043]** Die erfindungsgemäßen Monofilamente können nach an sich bekannten Verfahren hergestellt werden.

[0044] Ein typisches Herstellverfahren umfasst die Maßnahmen:

- i) Vermischen von Matrixpolymer und Polysiloxanteilchen oder von Matrixpolymer und einem Masterbatch enthaltend Polysiloxanteilchen in einem Extruder,
- 20 ii) Extrudieren des Gemisches aus Schritt i) durch eine Spinn Düse,
- iii) Abziehen des gebildeten Monofilaments,
- iv) gegebenenfalls Verstrecken und/oder Relaxieren des Monofilaments, und
- v) Aufspulen des Monofilaments.

25 **[0045]** Eine oder mehrere der Komponenten des erfindungsgemäßen Monofilaments können auch in Form eines Masterbatches eingesetzt werden. So lässt sich insbesondere das Carbodiimid als Masterbatch in Polyester gut dosieren und in das Matrixpolymere einmischen. Auch die Polysiloxanteilchen können in der Form eines Masterbatches in das Matrixpolymer eingearbeitet werden.

[0046] Die erfindungsgemäßen Monofilamente werden bei der Herstellung ein- oder mehrfach verstreckt.

30 **[0047]** Besonders bevorzugt wird zur Herstellung der Monofilamente als Matrixpolymer ein durch Festphasenkondensation hergestellter Polyesterrohstoff eingesetzt.

[0048] Nach dem Aufschmelzen und Verpressen der Polymerschmelze durch eine Spinn Düse wird der heiße Polymerfaden abgekühlt, vorzugsweise in einem Wasserbad, und anschließend ein- oder mehrfach verstreckt, gegebenenfalls fixiert und aufgespult, wie es aus dem Stand der Technik für die genannten schmelzspinnbaren Polymeren bekannt ist.

35 **[0049]** Bevorzugt werden die erfindungsgemäßen Monofilamente zur Herstellung von textilen Flächenkonstruktionen, insbesondere von Geweben, Spiralgeweben, Gelegen oder Gestriken, eingesetzt. Diese textilen Flächenkonstruktionen werden vorzugsweise in Sieben eingesetzt.

[0050] Die Erfindung betrifft daher auch ein textiles Flächengebilde enthaltend die oben beschriebenen Monofilamente, insbesondere textile Flächengebilde in Form eines Gewebes, Gestricks, Gewirkes, Geflechts oder Geleges.

40 **[0051]** Die erfindungsgemäßen Monofilamente lassen sich auf allen industriellen Gebieten einsetzen. Bevorzugt kommen sie bei Anwendungen zum Einsatz, in denen mit einem erhöhten Verschleiß sowie mit hoher mechanischer Belastung insbesondere in feucht-heißen Umgebungen zu rechnen ist. Beispiele dafür sind der Einsatz in Siebgeweben und Filtertüchern für Gas- und Flüssigkeitsfilter, in Trockenbändern, beispielsweise zur Herstellung von Lebensmitteln oder insbesondere von Papier.

45 **[0052]** Die Erfindung betrifft auch die Verwendung der oben beschriebenen Monofilamente als Papiermaschinenbespannung, in Förderbändern und in Filtrationssieben.

[0053] Ganz besonders bevorzugt werden die erfindungsgemäßen Monofilamente als Papiermaschinenbespannung in der Blattbildungspartie und/oder in der Trockenpartie der Papiermaschine eingesetzt.

50 **[0054]** Eingesetzt werden diese Monofilamente beispielsweise im Unterschuss von Formiersieben in Papiermaschinen. Dies kann zu 100 % als Unterschuss oder als sogenannter Wechselschuss (abwechselnd das genannte Monofilament im Wechsel mit z.B. Polyamid-Monofilamenten) erfolgen. Durch den Polysiloxan-Zusatz, insbesondere bei Zusatz von Polymethylsilsequioxan (PMSQ) wird die Gleitreibung deutlich herabgesetzt und damit die Antriebsleistung der Papiermaschine signifikant verringert, was eine bedeutende Energieersparnis zur Folge hat. Weiter ist das erfindungsgemäße Monofilament abriebbeständiger als vergleichbare Monofilamente aus Polyethylenterephthalat oder Polyamiden ohne Polysiloxan-Zusatz.

55 **[0055]** In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird einer Dispersion aus Matrixpolymer und Polysiloxan, insbesondere PMSQ, noch Carbodiimid als Hydrolysestabilisator zugesetzt. Dadurch ist diese Variante besonders für

Trocknungsprozesse in feuchter Umgebung geeignet, z.B. in der Trockenpartie von Papiermaschinen sowie in anderen kontinuierlich laufenden industriellen Trocknungs- und Filtrationsprozessen.

[0056] Durch das Polysiloxan bzw. PMSQ wird die Restfestigkeit vergleichbarer hydrolyse-stabilsierter Polyethylenterephthalat-Typen nicht herabgesetzt. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist die geringe Anschmutzung des Monofilaments bzw. des Gewebes wegen der Hydrophobie des Polysiloxans bzw. PMSQ.

[0057] Die vorliegende Erfindung wird durch die folgenden Beispiele ausführlicher beschrieben. Diese Beispiele dienen nur zur Erläuterung der Erfindung und sind nicht als Einschränkung zu verstehen.

Beispiel 1

[0058] Matrixpolymer ist ein kommerziell erhältliches Polyethylenterephthalat - Type AD01 der DuFor Resins B.V., Zevenaar/NL. Als Polysiloxandispersion wurden 2,5 Gew. % thermoplastische Kügelchen - Type MB 50-010 von Dow Corning S.A., Seneffe/B - zudosiert und anschließend noch 2,5 Gew. % Renol Weiß ATX 406 von Clariant Masterbatches, Lahnstein/D hinzugefügt.

[0059] Die drei Komponenten wurden vor der Extrusion vermischt, anschließend extrudiert, versponnen, mehrfach unter Temperatureinwirkung verstreckt und aufgespult.

[0060] Das so erhaltene Monofilament mit einem nominellen Durchmesser von 1,28 mm hatte folgende Textilwerte:

Durchmesser:	1,294 mm
Titer:	17455 dtex
freier Thermoschrumpf 180°:	21,8 %
Festigkeit linear:	33,8 cN/tex
Knotenfestigkeit:	29,1 cN/tex
Schlingenfestigkeit:	32,4 cN/tex
Bruchdehnung:	28,4 %.

[0061] Entscheidend ist die erhaltene Oberflächenstruktur. Hier treten die Kugelkalotten der Silikondispersion deutlich aus der Oberfläche hervor. Sie verleihen dem Monofilament die gewünschten Eigenschaften, nämlich einen sehr geringen Gleitwiderstand und eine geringe Anschmutzneigung.

Beispiel 2

[0062] Es wurden 98,5 Gew. % eines kommerziell erhältlichen Polyamids PA 6 - Type Akulon F 136-C1 von DSM - eingesetzt. Dazu wurde 1,5 Gew. % an thermoplastischen Polysiloxankügelchen - Type Pellet S von Wacker Chemie - dosiert.

[0063] Die beiden Komponenten wurden vor der Extrusion vermischt, anschließend extrudiert, versponnen, mehrfach unter Temperatureinwirkung verstreckt und aufgespult.

[0064] Fahrdaten und Eigenschaften des erhaltenen Monofilaments sind in den folgenden Tabellen 1, 2 und 3 aufgeführt.

Beispiel 3

[0065] Es wurde wie in Beispiel 2 verfahren. Als Matrixpolymer wurden 99,0 Gew. % eines kommerziell erhältlichen Polyamids PA 6 - Type Akulon F 136-C1 von DSM - eingesetzt. Als Polysiloxankügelchen wurde 1,0 Gew. % an PMSQ - Type PMSQ E +580 von Coating Products - eingesetzt. Der mittlere Durchmesser der Polysiloxankügelchen betrug 8 µm.

[0066] Fahrdaten und Eigenschaften des erhaltenen Monofilaments sind in den folgenden Tabellen 1, 2 und 3 aufgeführt.

Beispiel 4

[0067] Es wurde wie in Beispiel 2 verfahren. Als Matrixpolymer wurden 99,0 Gew. % eines kommerziell erhältlichen Polyethylenterephthalats - Type RT 52 von Invista - eingesetzt. Als Silikonkügelchen wurde 1,0 Gew. % an PMSQ - Type PMSQ E +580 von Coating Products - eingesetzt.

[0068] Fahrdaten und Eigenschaften des erhaltenen Monofilaments sind in den folgenden Tabellen 1, 2 und 3 aufgeführt.

Beispiel 5

[0069] Es wurde wie in Beispiel 4 verfahren. Als Matrixpolymer wurden 97,5 Gew. % eines kommerziell erhältlichen Polyethylenterephthalats - Type RT 52 von Invista - eingesetzt. Als Silikonkugeln wurde 2,5 Gew. % an PMSQ - Type MB50-010 von Dow Corning - eingesetzt.

[0070] Fahrdaten und Eigenschaften des erhaltenen Monofilaments sind in den folgenden Tabellen 1, 2 und 3 aufgeführt.

Beispiel 6

[0071] Es wurde wie in Beispiel 4 verfahren. Als Matrixpolymer wurden 99,0 Gew. % eines kommerziell erhältlichen Polyethylenterephthalats - Type RT 52 von Invista - eingesetzt. Als Silikonkugeln wurde 2,5 Gew. % an thermoplastischen Silikonkugeln - Type Pellet S von Wacker Chemie - eingesetzt.

[0072] Fahrdaten und Eigenschaften des erhaltenen Monofilaments sind in den folgenden Tabellen 1, 2 und 3 aufgeführt.

Beispiel 7

[0073] Es wurde wie in Beispiel 4 verfahren. Als Matrixpolymer wurden 93,3 Gew. % eines kommerziell erhältlichen Polyethylenterephthalats - Type RT 12 von Invista - eingesetzt. Als Silikonkugeln wurde 1,0 Gew. % an PMSQ - Type PMSQ E +580 von Coating Products - eingesetzt. Außerdem wurden 5,0 Gew. % eines Masterbatches aus aromatischem Polycarbodiimid in PET (Stabaxol® KE 9428 von Rheinchemie) und 0,7 Gew. % eines substituierten Diarylcarbodiimids (Stabaxol® LF von Rheinchemie) eingesetzt.

[0074] Fahrdaten und Eigenschaften des erhaltenen Monofilaments sind in den folgenden Tabellen 1, 2 und 3 aufgeführt.

Vergleichsbeispiel V1

[0075] Es wurde wie in Beispiel 2 verfahren. Als Matrixpolymer wurden 100 Gew. % eines kommerziell erhältlichen Polyamids PA 6 - Type Akulon F 136-C1 von DSM - eingesetzt. Es wurden keine thermoplastischen Silikonkugeln dosiert.

[0076] Fahrdaten und Eigenschaften des erhaltenen Monofilaments sind in den folgenden Tabellen 1, 2 und 3 aufgeführt.

Vergleichsbeispiel V2

[0077] Es wurde wie in Beispiel 4 verfahren. Als Matrixpolymer wurden 100 Gew. % eines kommerziell erhältlichen Polyethylenterephthalats - Type RT 52 von Invista - eingesetzt. Es wurden keine thermoplastischen Silikonkugeln dosiert.

Vergleichsbeispiel V3

[0078] Es wurde wie in Beispiel 7 verfahren. Als Matrixpolymer wurden 94,3 Gew. % eines kommerziell erhältlichen Polyethylenterephthalats - Type RT 12 von Invista - eingesetzt. Es wurden keine thermoplastischen Silikonkugeln dosiert. Art und Menge der Carbodiimid-Stabilisatoren entsprachen Beispiel 7.

[0079] Eigenschaften des erhaltenen Monofilaments sind in der folgenden Tabelle 3 aufgeführt.

[0080] In der folgenden Tabelle 1 sind die Fahrdaten für die Monofile aus einigen der oben beschriebenen Beispiele aufgeführt:

Tabelle 1

Beispiel Nr.	V1	2	3	V2	4	5	6	7
Extruder Zone 1 (°C)	261	261	261	278	278	278	278	290
Extruder Zone 2 (°C)	270	270	270	287	287	287	287	291
Extruder Zone 3 (°C)	269	269	269	291	291	291	291	285
Extruder Zone 4 (°C)	270	270	270	293	293	293	293	280

EP 2 933 361 A1

(fortgesetzt)

	Beispiel Nr.	V1	2	3	V2	4	5	6	7
5	Extruder Flansch (°C)	267	267	267	271	271	271	271	
	Massetemperatur (°C)	282	282	282	297	297	297	297	280
	Extruder Drehzahl (U/min)	87,7	87,7	87,7	69,0	69,0	69,0	69,0	58,6
	Extruderdruck (bar)	97	97	97	94	94	94	94	93
10	Spinnpumpe Drehzahl (U/min)	28,6	28,6	28,6	21,9	21,6	21,9	21,9	
	Spinnkopf Schmelze (°C)	281	281	281	291	291	291	291	282
	Spinnwanne Temperatur (°C)	20	20	20	67	67	67	67	70
15	Streckwerk 1 (m/min)	43,5	43,5	43,5	35,8	35,8	35,8	35,8	17,6
	Streckwerk 2 (m/min)	141,9	141,9	141,9	139,8	139,8	139,8	139,8	68,4
	Streckwerk 3 (m/min)	180,9	180,9	180,9	196,8	196,8	196,8	196,8	99,5
	Streckwerk 4 (m/min)	170,1	170,1	170,1	170,1	170,1	170,1	170,1	79,9
20	Fixierkanal (°C)	225	225	225	195	195	195	195	235

[0081] In der folgenden Tabelle 2 sind einige Textilwerte für die Monofile aus einigen der oben beschriebenen Beispiele aufgeführt:

25

Tabelle 2

	Beispiel Nr.	2	3	4	5	6	7
	Titer (dtex)	800	804	977	973	975	5304
30	freier Thermoschrumpf 180° (%)	10,5	10,5	10,1	10,9	10,5	3,8
	Höchstzugkraft (N)	40,2	44,6	41,4	43,8	41,8	195,6
	spez. Festigkeit (cN/tex)	50,3	55,5	42,4	45,1	42,9	36,9
35	Bezugsdehnung bei 27 cN/tex (%)	10,6	9,8	14,6	14,6	15,0	23,5
	Bruchdehnung (%)	31,8	27,9	25,5	29,6	26,1	35,2
	Durchmesser (µm)	294	300	300	303	301	709

40

[0082] In der folgenden Tabelle 3 sind die Reibungskoeffizienten für die Monofile aus einigen der oben beschriebenen Beispiele aufgeführt:

Tabelle 3

	Beispiel Nr.	V1	2	3	V2	4	5	6	V3	7
45	Monofil gegen Metall, trocken	0,287	0,256	0,257	0,392	0,222	0,246	0,260	0,390	0,250
	Monofil gegen Keramik, nass	0,302	0,234	0,300	0,315	0,287	0,263	0,253	0,317	0,258

50

Patentansprüche

1. Monofilamente enthaltend eine Matrix aus thermoplastischem Polymer und darin verteilt Teilchen aus Polysiloxan, die einen Durchmesser von 10 nm bis 200 µm aufweisen.
- 55 2. Monofilamente nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Teilchen aus Polysiloxan sphärisch sind und einen Durchmesser von 0,2 bis 50 µm aufweisen.
3. Monofilamente nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Menge der Teilchen im

Monofilament 0,01 bis 8 Gew. % beträgt.

4. Monofilamente nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Polysiloxan ein lineares oder vernetztes Polysiloxan enthaltend das wiederkehrende Strukturelement $-\text{SiR}^1\text{R}^2-\text{O}-$ ist oder ein Silsesquioxan der Formel $\text{R}^1\text{SiO}_{3/2}$, worin R^1 C_1-C_6 -Alkyl, insbesondere Methyl ist, und R^2 C_1-C_6 -Alkyl oder Phenyl, insbesondere Methyl oder Phenyl, bedeutet.
5. Monofilamente nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Polysiloxan ein lineares oder vernetztes Polydimethylsiloxan oder ein Polymethylsilsesquioxan ist.
6. Monofilamente nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** das thermoplastische Polymer ein Polyester, Polyamid, Polyetherketon, Polyphenylensulfid, Polyolefin oder eine Kombination von zweien oder mehreren davon ist.
7. Monofilamente nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** das thermoplastische Polymer ein Polyethylenterephthalat, Polybutylenterephthalat, ein mit Dicarbonsäure modifiziertes Polyethylenterephthalat, ein mit Dicarbonsäure modifiziertes Polybutylenterephthalat, ein Polyamid 6, ein Polyamid 6.6, ein Polyamid 6.10, ein Polyamid 12, ein Polyamid 6.12 oder Kombinationen von zwei oder mehreren davon bedeutet.
8. Monofilamente nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** dieses zusätzlich einen Carbodiimid-Stabilisator, vorzugsweise einen polymeren Carbodiimid-Stabilisator, enthält.
9. Monofilamente nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Anteil an thermoplastischem Polymer 60 bis 95 Gew. % beträgt, der Anteil an Polysiloxan 0,02 bis 8 Gew. % und der Anteil an Carbodiimid 0 bis 10 Gew. %, wobei die Mengenangaben auf die Gesamtmenge des Monofilaments bezogen sind.
10. Monofilament nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Monofilament zusätzlich 0,001 bis 10 Gew. % an üblichen Zusätzen enthält, insbesondere Antioxidantien, UV-Stabilisatoren, Füllstoffe, Pigmente, Biozide, Zusätze zur Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit, Zusätze zur Erhöhung der Abriebbeständigkeit, reibungsvermindernde Zusätze, Avivagen, Verarbeitungshilfsmittel, Weichmacher, Gleitmittel, Mattierungsmittel, Viskositätsmodifizierer, Kristallisationsbeschleuniger oder Kombinationen von zwei oder mehreren dieser Zusätze.
11. Textiles Flächengebilde enthaltend Monofilamente nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10, insbesondere in Form eines Gewebes, Gestricks, Gewirkes, Geflechts oder Geleges.
12. Verwendung der Monofilamente nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10 als Papiermaschinenbespannung, in Förderbändern und in Filtrationssieben.
13. Verwendung nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Papiermaschinenbespannung in der Blattbildungsartie und/oder in der Trockenartie der Papiermaschine eingesetzt wird.



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung
EP 15 00 0762

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	JP 2012 180625 A (TORAY MONOFILAMENT CO) 20. September 2012 (2012-09-20) * Beispiel 6 * * Absätze [0021], [0022], [0035] * -----	1-13	INV. D01F1/10 D21F1/00
X	JP 2008 025059 A (UNITIKA FIBERS LTD) 7. Februar 2008 (2008-02-07) * Absätze [0003] - [0006], [0021] - [0025], [0031] - [0033] * -----	1-6, 10-12 7-9,13	
A	WO 2009/105083 A1 (UNIV AKRON [US]; JANA SADHAN C [US]; LEE BYOUNG-JO [US]) 27. August 2009 (2009-08-27) * Beispiele 3,4 * * Absätze [0024], [0031] * -----	1,4,6, 10,12 2,3,5, 7-9,13	
A	JP 2011 202298 A (TORAY MONOFILAMENT CO) 13. Oktober 2011 (2011-10-13) * das ganze Dokument * -----	1-13	
A	JP 2001 146627 A (LION CORP) 29. Mai 2001 (2001-05-29) * das ganze Dokument * -----	1-13	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) D01F D21F
A	JP 2009 228177 A (TORAY INDUSTRIES) 8. Oktober 2009 (2009-10-08) * das ganze Dokument * -----	1-13	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 21. August 2015	Prüfer Verschuren, Jo
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 15 00 0762

5

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

21-08-2015

10

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 2012180625 A	20-09-2012	KEINE	
JP 2008025059 A	07-02-2008	KEINE	
WO 2009105083 A1	27-08-2009	US 2010249257 A1 WO 2009105083 A1	30-09-2010 27-08-2009
JP 2011202298 A	13-10-2011	KEINE	
JP 2001146627 A	29-05-2001	KEINE	
JP 2009228177 A	08-10-2009	JP 5239439 B2 JP 2009228177 A	17-07-2013 08-10-2009

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- DE 69609709 T2 [0006]
- DE 102004054804 A1 [0006]
- DE 102005044435 A1 [0006]